



Акционерное общество Ангарский завод полимеров
Юридический адрес:
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
e-mail: secr@azp.ru , т/ф. 8(3955) 573-000; 577-612

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 сертификаты № 18.0777.026, №18.0779.026, №18.0778.026.

"ИЦ-ЦЗЛ" - лаборатория по обслуживанию цеха 122/123
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная зона.
Акционерное общество Ангарский завод полимеров
e-mail: secr@azp.ru т/ф.8(3955) 574-184, 577-976

ПАСПОРТ №7

Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого давления марки НМПЭ-

1

Код ОКПД2 20.16.10.110
Номер партии: 7
Дата изготовления: 26.08.2019
Размер партии (масса): 2,576 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Склад цеха 122/123, объект 1075
Дата отбора проб: 26.08.2019
Дата проведения испытаний: 27.08.2019 VC_PACK_DATE
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 27.08.2019 №7-НМПЭ

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2211-060-00203521-2002	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.4.1 ТУ 2211-060-00203521-2002	Жидкость или мазе- или воскоподобная масса в смеси с жидкой фракцией от светлосерого до коричневого цвета	мазеподобная масса от светло-серого до светло-коричневого цвета
2	Динамическая вязкость расплава, мПа·с, в пределах	п.4.2 ТУ 2211-060-00203521-2002	4-750	88
3	Массовая доля золы, %, не более	ГОСТ 15973-82, п.4.3 ТУ 2211-060-00203521-2002	0.1	0.02
4	Температура каплепадения, °С, в пределах	ГОСТ 6793-74, п.4.4 ТУ 2211-060-00203521-2002	от минус 5 до плюс 105	не определяется
5	Массовая доля летучих веществ, %, не более	п.4.5 ТУ 2211-060-00203521-2002	0.5	0.18
6	Температура плавления, °С, в пределах	ГОСТ 21553-76 п.4.6 ТУ 2211-060-00203521-2002	25-90	64

Заключение:

Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого давления марки НМПЭ-1 **соответствует требованиям:**

-ТУ 2211-060-00203521-2002 "Полиэтилен низкомолекулярный производства полиэтилена высокого давления. Технические условия"

1. Допускается по согласованию с потребителем поставлять полиэтилен низкомолекулярный с массовой долей летучих веществ не более 1%.

2. Для низкомолекулярного полиэтилена допускается по согласованию с потребителем наличие включений черного или коричневого цвета и механических примесей.

3. Для определения качества низкомолекулярного полиэтилена допускается определять или показатель 4 или показатель 6.

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по пункту 5 ТУ 2211-060-00203521-2002;

-гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.

Тара "Бочка стальная д/сырья полимерного вторичного "

Количество тары:

М.П.

Принято к отгрузке
Управлением логистики
АО РН-ТРАНС

Дата выдачи паспорта