



Акционерное общество Ангарский завод полимеров
Юридический адрес:
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
e-mail: secr@azp.ru , т/ф. 8(3955) 573-000; 577-612

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 сертификаты № 18.0777.026, №18.0779.026, №18.0778.026.

"ИЦ-ЦЗЛ" - лаборатория по обслуживанию цеха 122/123
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная зона.
Акционерное общество Ангарский завод полимеров
e-mail: secr@azp.ru т/ф.8(3955) 574-184, 577-976

ПАСПОРТ №84

Сырье полиэтиленовое вторичное (гранулят)

Код ОКПД2 38.32.33.000
Номер партии: 35
Дата изготовления: 20.08.2019
Размер партии (масса): 1,000 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Склад цеха 122/123, объект 1083
Дата отбора проб: 20.08.2019
Дата проведения испытаний: 21.08.2019
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 21.08.2019 №84-ПВДгр

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2298-002-46693089-2013	Фактическое значение
1	Нормированная массовая доля загрязнений, %, не более	п.5.2 ТУ 2298-002-46693089-2013	5,0	0.5
2	Нормированная влажность, %, не более	п.5.2 ТУ 2298-002-46693089-2013	3,0	0.3
3	Показатель текучести расплава, г/10 мин	ГОСТ 11645-73, п.5.2 ТУ 2298-002-46693089-2013	0,1-17	5.0

Заключение:

Сырье полиэтиленовое вторичное (гранулят) **соответствует требованиям:**
-ТУ 2298-002-46693089-2013 с изменением 1 "Сырье полиэтиленовое вторичное. Технические условия"
По согласованию с потребителем массовая доля загрязнений и влажности может быть изменена.

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по пункту 6 ТУ 2298-002-46693089-2013 с изменением 1.
-гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Тара "Мешок полипропиленовый с внутр. ламинирован. (25 кг.)"

Количество тары:

М.П.

Принято к отгрузке
Управлением логистики
АО РН-ТРАНС

Дата выдачи паспорта